



PPS CF, TF, GR– Halbzeuge

Chemische Bezeichnung	Hauptmerkmale	Zielindustrien
PPS (Polyphenylensulfid)	sehr gute Chemikalienbeständigkeit gute Wärmeformbeständigkeit sehr gute Gleit-/Reibeigenschaften inhärent flammwidrig hohe Maßhaltigkeit hohe Steifigkeit hohe Kriechfestigkeit	Maschinenbau Vakuumtechnik Automobilindustrie Luft- und Raumfahrttechnik Transport- und Fördertechnik Textilindustrie Feinwerktechnik
Farbe schwarz		
Dichte 1,44 g/cm		

Zusätze

Kohlefasern, PTFE, Graphit

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Zug-Elastizitätsmodul	1mm/min	5100	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)	(1) Für Zugversuch:
Zugfestigkeit	50mm/min	55	MPa	DIN EN ISO 527-2		Probekörper Typ 1b
Streckspannung	50mm/min	55	MPa	DIN EN ISO 527-2		(2) Für Biegeversuch:
Streckdehnung	50mm/min	2	%	DIN EN ISO 527-2		Stützweite 64mm,
Bruchdehnung	50mm/min	2	%	DIN EN ISO 527-2		Normprüfkörper.
Biegefestigkeit	2mm/min, 10N	91	Mpa	DIN EN ISO 178	2)	(3) Probekörper 10x10x10mm
Biege-Elastizitätsmodul	2mm/min, 10N	4800	MPa	DIN EN ISO 178		(4) Probekörper 10x10x50mm,
Druckfestigkeit	1% / 2%	19 / 36	MPa	EN ISO 604	3)	Modul zwischen 0,5 und 1%
	5mm/min, 10 N					Kompression ermittelt
Druck-Elastizitätsmodul	5mm/min, 10 N	3300	MPa	EN ISO 604	4)	(5) Für Charpy-Test:
Schlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	14	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)	Stützweite 64mm,
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	238	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA		Normprüfkörper
Kugeldruckhärte			MPa	ISO 2039-1	6	n.b. = ohne Bruch (6) Probekörper mit 4mm Dicke

Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Glasübergangstemperatur		94	°C	DIN 53765	1)	(1) Literaturwerte.
Schmelztemperatur		281	°C	DIN 53765		(2) Anwendungstemperaturen
Einsatztemperatur	kurzzeitig	260	°C		2)	entstammen der Literatur und
Einsatztemperatur	dauernd	230	°C			dürfen nicht ohne individuelle
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-60°C, längs	5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2		Prüfung hinsichtlich
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-100°C, längs	6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2		Anwendungsbedingungen
Wärmeausdehnung (CLTE)	100-150°C, längs	13	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2		genutzt werden.
Spezifische Wärmekapazität		0.9	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008		
Wärmeleitfähigkeit		0.58	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008		

Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
spezifischer Oberflächenwiderstand		10 ² - 10 ⁸	Ω	DIN IEC 60093		

Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Wasseraufnahme	24h / 96h (23°C)	<0.1 / <0.1	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Beständigkeit gegen heißes Wasser/ Laugen		+				(2) Entsprechend bedeutet keine
Verhalten bei Freibewitterung		(+)				Listung bei UL (Yellow Card). Die
Brennverhalten (UL94)	entsprechend	V0		DIN IEC 60695-11-10; 2)		Information kann von Rohware, Halbzeug oder Abschätzung stammen und darf nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden.

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstäbe mit Durchmesser 40-60mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und zerspannten Prüfkörpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunden ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung. Technische Änderungen vorbehalten.